


Charakterystyka produktu: Gont bitumiczny z posypką z ceramizowanego granulatu bazaltowego



mieszanina bitumu	-		Bitum oksydowany	
długość	EN 544	mm	1000	+/-3
szerokość	EN 544	mm	340	+/-3
grubość	-	mm	3,1	+/-10%
dszerokość powierzchni eksponowanej	-	mm	145	-

Właściwości fizyczno-chemiczne

ciężar	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
gramatura osnowy z włókna szklanego	-	g/m ²	125	+/-10%
pojedyncza warstwa bitumu	EN 544	g/m ²	>1300	-
ciężar posypki	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
odporność mechaniczna wzdłuż / w poprzek	EN 544	N/5cm	800/600	+/-15%
odporność na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	120	+/-20%
pryczepność posypki	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Odporność ogniowa

zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-5	B roof (t1)
zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-1	E

Pakowanie

rodzaj opakowania	polietylen
ilość dachówek w paczce	21
m ² /paczka	3,05
m ² /paleta	158,6

Więcej informacji o firmie, produkcie oraz instrukcji układania na stronie internetowej www.tegolacanedese.com lub www.tegola.pl



Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanedese.com

Tegola Polonia Ltd.
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82
Tel. 042 636 24 42, Fax 042 637 32 05
www.tegola.pl, tegola@tegola.pl

Firma Tegola Canadese jest certyfikowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz systemem ochrony środowiska ISO 14001