

# Top Stick beaver



Notified Body 0497  
n°1525/07

(KARPIÓWKA)

Charakterystyka produktu: barwiony gont asfaltowy z termoprzylepną powierzchnią kleju.

mieszanina bitumu	-		<b>bitum oksydowany</b>	
długość	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-3</b>
szerokość	EN 544	mm	<b>340</b>	<b>+/-3</b>
grubość	-	mm	<b>3</b>	<b>+/-10%</b>
szerokość powierzchni eksponowanej	-	mm	<b>145</b>	<b>-</b>

## Właściwości fizyczno-chemiczne

ciężar	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>9</b>	<b>+/-8%</b>
gramatura osnowy z włókna szklanego	-	g/m <sup>2</sup>	<b>100</b>	<b>+/-10%</b>
ciężar posypki	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>1250</b>	<b>+/-20%</b>
odporność mechaniczna wzdłuż / w poprzek	EN 544	N / 5 cm	<b>700 / 450</b>	<b>+/-15%</b>
wytrzymałość na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	<b>120</b>	<b>+/-20%</b>
przyczepność posypki	EN 544	-g	<b>0,8</b>	<b>+/-0,15</b>
asfalt	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1300</b>	

## Odporność ogniowa

zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-5	<b>B roof (t1)</b>
zgodnie z klasyfikacją	EN 13501-1	<b>E</b>

## Pakowanie

rodzaj opakowania	<b>polietylen</b>
ilość dachówek w paczce	<b>24</b>
m <sup>2</sup> /paczka	<b>3,5</b>
m <sup>2</sup> /paleta	<b>182</b>

Folia ochronna musi być usunięta z termoprzylepnej powierzchni kleju.

Więcej informacji o firmie, produkcie oraz instrukcji układania na stronie internetowej [www.tegolacanadese.com](http://www.tegolacanadese.com) oraz [www.tegola.pl](http://www.tegola.pl)

PRODUCENT: Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.91111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegolacanadese.com](mailto:info@tegolacanadese.com)



IMPORTER: Tegola Polonia Ltd.  
al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź  
tel. 042 6362442, fax 042 637 32 05  
e-mail: [tegola@tegola.pl](mailto:tegola@tegola.pl), [www.tegola.pl](http://www.tegola.pl)



Firma Tegola Canadese jest certyfikowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001 oraz systemem ochrony środowiska ISO14001