



QDrain ZM 8 TG 14P




1213-CPD-4006

STRUKTURA: Trójwymiarowa mata z włókien polipropylenowych o wysokim wskaźniku porowatości, zespolona z geowłókniną



DRENAŻ



OCHRONA

GEOWŁÓKNINA

Materiał	Polipropylen			
Ciężar	EN 965	g/m ²	140	
Grubość	EN 964-1	mm	1,1	
Szerokość		m	2,1 - 4,2	± 3%
Siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	EN ISO 10319	kN/m	9,5/10,5	-10%
Wydłużenie przy max obciążeniu wzdłuż / w poprzek	EN ISO 10319	%	90/70	± 30%
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR)	EN ISO 12236	N	1600	-10%
Średnica otworu przy przebiciu dynam. (metoda spadającego stożka)	EN 918	mm	21	+14%
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym	EN ISO 11058	mm/s	100	-30%
Charakterystyczna wielkość porów	EN ISO 12956	micron	85	± 30%

RDZEŃ DRENAZOWY

Materiał	Polipropylen			
Ciężar	EN 965	g/m ²	500	
Szerokość		m	2 - 4	± 3%

GEOKOMPOZYT

Ciężar	EN 965	g/m ²	640	±10%
Grubość	EN964-1	mm	8	±10%

WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geokompozytu	EN ISO 12958	l/(m·s)			
	Spadek hydrauliczny	Połączenie	i = 0,04	i = 0,10	i = 1
	Nacisk: 20 kPa	S/R	0,53	0,87	2,93
	" 50 kPa	S/R	0,32	0,54	1,96
	" 100 kPa	S/R	0,22	0,38	1,45
	" 200 kPa	S/R	0,13	0,22	0,84

S/R - płyta miękka/płyta sztywna

WYMIARY

Szerokość	m	2 - 4
Długość	m	20
Szerokość zakładu	cm	10
Ilość rolek na palecie	szt.	9

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe, prawidłowe i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Dalej, nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji.



PRODUCENT: TeMa Technologies and Materials Srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60

DYSTRYBUTOR: Tegola Polonia Ltd
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82
Tel. 042 636 24 42 - Fax 042 637 32 05, tegola@tegola.pl

Rev. 0 06/2007